

Xyladecor[®]



FÜR KINDERSPIEL-
ZEUG GEEIGNET



Technisches Merkblatt 415

Xyladecor Gartenholz-Lasur

Stand: Juni 2005

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Produktart	Seidenmatte, wetterfeste, dekorative Farblasur für Erst- und Renovierungsanstriche von Gartenholz zum Schutz vor Nässe und Sonne. Auf Wasserbasis.
Inhaltsstoffe	Kunsthazdispersion, Pigmente, Lösemittelgehalt unter 5 %, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter 0180/5240042).
Umweltzeichen	Umweltzeichen "Der Blaue Engel, weil schadstoffarm", gemäß Vergabegrundlage RAL-UZ 12a.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• lasierend• seidenmatt• leicht zu verarbeiten• geruchsarm, nach Trocknung geruchlos• nach Trocknung pflanzenverträglich• Farbtöne individuell untereinander mischbar• nach Trocknung wasserabweisend• farbtönenbeständig• betont die Holzmaserung• blättert nicht ab• problemlos nachzupflegen ohne abzuschleifen oder abzubeizen• Für Kinderspielzeug geeignet: geprüft nach DIN EN 71, Teil 3
Anwendungsbereich	Altes und neues, auch druckimprägniertes Holz im Freien wie Garten-, Spiel- und Blockhäuser, Gartenmöbel, Kinderspielgeräte, Rankgitter, Zäune, Pfähle, Palisaden, Pergolen, Car-Ports usw. Bei Fenstern und Türen: Falze mit Klarlack nachbehandeln.
Farbtöne	Fichte, Kiefer, Meranti, Nußbaum, Salzgrün, Moosgrün, Enzianblau (mustergerechte Farbtöne nach Trocknung).
Gebindegrößen	0,75 l, 2,5 l

II. Technische Daten

Dichte/20°C	1,00 – 1,05 g/cm ³
Viskosität	20 +/- 5 sec. DIN 4 mm
Trocknung	Nach 1-2 Stunden bei trockener, nicht zu kalter Witterung.

III. Verarbeitung

Vorbehandlung	Zum dauerhaften Schutz vor Bläueverfärbungen bei unbehandeltem Gartenholz empfehlen wir Xyladecor Holzschutz-Grundierung.
Vorbereitung	Die Holzoberfläche muß sauber, trocken und frei von alten, filmbildenden Anstrichen sein. Alte, abgewitterte Imprägnierungen, auch Teeröle, können nach Reinigung problemlos überstrichen werden. Algen- und Moosbewuchs auf der Holzoberfläche beseitigen, z.B. mit einem Hochdruckreiniger. Nach einer solchen Behandlung sollte das Holz ca. 12 Stunden abtrocknen. Die Eigenfarbe des Holzes kann den Lasurfarbton beeinflussen. Ein Probeanstrich auf kleiner Fläche ist daher empfehlenswert.
Verbrauch	0,75 Liter für ca. 5 m ² , 2,5 Liter für ca. 15 m ² bei 2 Anstrichen auf gehobeltem Holz. Bei stark saugenden Flächen Mehrverbrauch berücksichtigen.

Anwendung	<p>Xyladecor Gartenholz-Lasur ist gebrauchsfertig. Gebinde-Inhalt gut schütteln oder umrühren. Mit weichem Flachpinsel zügig streichen, z.B. bei Profilholz Brett für Brett.</p> <p><u>Für besonders schöne Oberflächen:</u> Die 1 x behandelte Fläche nach Trocknung des Anstriches (ca. 2 Stunden) mit feinem Schleifpapier leicht anschleifen (keine Stahlwolle verwenden) und säubern. Dann ein 2. Mal zügig streichen.</p> <p>Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. Nicht unter + 5° C verarbeiten.</p>
Hinweise	<p>Viele Holzarten sondern farbige Holzinhaltsstoffe ab, die durch Regenwasser herausgewaschen werden können und darunterliegende helle Putzflächen und Mauerwerk verflecken. Daher im Anschluß an die Xyladecor Gartenholz-Lasur-Behandlung die Hirnholzflächen mit einem Kunstharzlack im entsprechenden Farbton verschließen (mindestens 2 Anstriche).</p>
Renovierung	<p>Zur Renovierung nach Witterungsbeanspruchung Flächen säubern, ggf. leicht anschleifen und ein- bis zweimal streichen.</p>
Pinselreinigung	<p>Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Um die in den Abfluß gelangenden Restmengen zu reduzieren, Pinsel vor dem Auswaschen in saugfähigem Papier gut ausdrücken. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.</p>
IV. Besondere Hinweise	
Gebrauchs- und Warnhinweise	<p>Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Anfallenden Schleifstaub nicht einatmen, Staubmaske tragen. Produkt nicht spritzen.</p>
Lagerung und Entsorgung	<p>Xyladecor Gartenholz-Lasur frostfrei und nicht über + 30 ° C im Originalgebilde lagern. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.</p> <p>Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter (Gelbe Tonne) geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben).</p> <p>Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.</p>
Wassergefährdungsklasse	WGK 1
<p>Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder ICI Paints Deco GmbH zu befragen.</p>	

Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.



ICI Paints Deco GmbH
Postfach 10 02 05
40702 Hilden
Tel: 02103/205 800
e-mail: paints_deco_de@ici.com
www.xyladecor.de

