Xyladecor®

Gütezeichen RAL Holzschutzmittel

Technisches Merkblatt U 199

Xyladecor® Holzschutz-Grundierung auf Wasserbasis

I. Produktbeschreibung

Produktcode für Holzschutzmittel	**HSM-LV 10**
Gebrauchsanweisung	Mißbrauch von Holzschutzmitteln kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Herstellerhinweis daher aufmerksam lesen und Gebrauchsanweisung befolgen.
Produktart	Holzschützende Grundierung auf Wasserbasis.
Gütezeichen	RAL-Verleihungsurkunde Nr. 736. Ausgezeichnet mit dem Gütezeichen „RAL-Holzschutzmittel“ nach amtlicher Prüfung der Wirksamkeit gegen Holzschädllinge und amtlicher Bewertung der gesundheitlichen sowie umweltbezogenen Unbedenklichkeit bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Die Produktion wird amtlich überwacht.
Güteüberwachung	Amtliche Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen, Braunschweig.
Wirkstoff	0,30 % bzw. 2,8 g/l Jodpropinyl-Butylcarbamat
Sonstige Inhaltsstoffe	Alkydharz, Wasser, Lösemittel unter 3 % sowie Hilfsstoffe.
Wirkung	Schützt Holz vorbeugend vor Bläue und verbessert den Untergrund für nachfolgende Anstriche.
Eigenschaften	• schützt vor Holzverfärbungen • verbessert die Haltbarkeit der Folgeanstriche • tiefenwirksam: dringt tief ein • atmungsaktiv, weil offenporig • leicht verstreichbar
Anwendungsbereich	Das Holzschutzmittel ist zum vorbeugenden Schutz vor Bläue für alle Hölzer im Freien ohne Erdkontakt (entsprechend GK3 nach DIN68800, Teil 3) und verbessert den Untergrund für nachfolgende Anstriche. Diese Hölzer wie z.B. Balkone, Treppen, Terrassen, Fassadenverkleidungen, Tore und Zäune u.a., können anschließend mit farbigen Lasuren, Farben oder Lacken endbehandelt werden.
Farbton	Farblos.
Gebindegrößen	0,75 l, 2,5 l, 5 l.

II. Technische Daten

Dichte/20°C	ca. 0,95 g/cm³
Viskosität	Dünnflüssig.
Trocknung	Bei normaler Witterung nach ca. 12 Stunden trocken.

III. Verarbeitung

Vorbereitung	**Neues Holz:** nicht erforderlich. **Renovierung:** Alter Anstriche wie Dickschichtlasuren, Klarlacke oder deckende Farben restlos entfernen. Alles andere Holz nur säubern. Kunststoffe und bituminöse Materialien abdecken. Pflanzen vom Holz zurückbinden.
Einbringmenge	Wirksam gegen Bläue bei 80 – 120 ml/m² bzw. 75-112 g/cm²

Anwendung	Material unverdünnt mit weichem Pinsel in Maserrichtung streichen (Mittel in der Dose milchig, trocknet farblos auf). Frühestens nach ca. 8 Stunden ein zweites Mal streichen. Nicht unter +5°C und über +30°C verstreichen. Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. Restmenge bald aufbrauchen, um ein Eindicken zu vermeiden.
Nachanstriche	Die mit Xyladecor Holzschutz-Grundierung –auf Wasserbasis- behandelte Fläche kann bei normaler, nicht zu kalter Witterung nach 12 Stunden mit handelsüblichen Farben, Lacken oder farbigen, wirkstofffreien Lasuren (z.B. Consolan Wetterschutz-Farbe oder Consolan Wetterschutz-Lasur) nach Herstellerangaben end-behandelt werden. Im Fensterbau muß die Holzfeuchte unter 15 % liegen (siehe „technische Richtlinien für Fensteranstriche“). Bei Holz mit einer Feuchte über 15 % sind nur feuchtigkeitsregu-lierende Anstrichsysteme geeignet.
Reinigung der Werkzeuge	Mit Wasser und Spülmittel, Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

IV. Besondere Hinweise

Gebrauchs- und Warnhinweise	Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Holz in direktem Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln nicht be-handeln. Produkt nicht spritzen. Beschmutzte/getränkte Kleidung ausziehen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Haut- und Augenkontakt sofort mit Wasser spülen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Nach Einatmen Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt konsultieren. Nach Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen sondern Betroffenen ärztlicher Behandlung zuführen.
Lagerung und Entsorgung	Das Mittel nur in Originalgebinden und nicht längere Zeit bei Temperaturen unter + 5ºC bzw. über + 30°C lagern. Mittel nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. **Reinigungsreste sowie nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Abfallschlüssel-Nr.: 03 02 05 (andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten).** **Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben.**
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.

Holzschutz-Mittel sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen.

Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Diese Ausgabe stellt den neuesten Stand dar und ersetzt die Ausgabe mit Stand September 2002.

ICI Paints Deco GmbH
Postfach 10 02 05
40702 Hilden
Tel: 02103/205 800
e-mail: paints_deco_de@ici.com
www.xyladecor.de

Consolan/Xyla-Fachberatung
Tel.: 01805-881155
Fax: 01805-881111
Euro 0,12 / Min.